

TOPSEALER DSV



Topsealer DSV Topciment® представляет собой двухкомпонентный акриловый полиуретан (А + Б) на основе растворителя. Идеально подходит для защиты наружных покрытий из микроцемента. Доступен в матовом, полуматовом и глянцевом эффекте.

Свойства

- Высокая стойкость к истиранию и царапинам.
- Высокая стойкость к воздействию воды и бытовых чистящих средств.
- Нечувствителен к ультрафиолетовому свету (не желтеет).
- Делает цвет покрытия из микроцемента более ярким.

Смесь

До начала использования хорошо встряхните обе упаковки. Затем смешайте оба компонента с помощью механической мешалки в пропорции 50 %. Правильное смешивание позволит избежать появления “кратеров” и зон с различным уровнем блеска.

2 части (в кг.) Topsealer DSV А к 1 части катализатора Topsealer DSV Б.

Для облегчения работы и приготовления смеси, упаковка для обоих компонентов была сделана с учетом пропорций.

Расход

- При нанесении на:
- Microfino - 0,17 л/м²
 - Microdeck - 0,20 л/м²
 - Microstone - 0,25 л/м²

Технические данные

- Цвет: бесцветная (в сухой пленке)
- Внешний вид: полуматовый, матовый или глянцевый
- Твердость König (14 дней выдерживания: 120 секунд)

Особенности компонента А

- Гидроксилированные акриловые смолы.
- Твердые частицы: 40 %

Особенности компонента Б

- Алифатический изоцианат.
- Растворители: Эфиры, Кетоны и ароматики.
- Твердые частицы: 39 %.

Нанесение

Перед нанесением герметика Topsealer DSV убедитесь, что поверхность сухая и свободна от пыли. В зависимости от погодных условий и вентиляции рабочего пространства, необходимо подождать около 24-48 часов перед нанесением полиуретана на микроцемент.

- Нанесите смесь с помощью распылителя или велюрового валика с коротким ворсом.
- Работать с Topsealer DSV следует при температуре от 10 °C до 30 °C.
- Перед нанесением второго слоя, мы рекомендуем слегка отшлифовать первый слой наждачной бумагой с зернистостью 400.
- Перед нанесением второго слоя следует подождать от 8 до 48 часов. При нанесении на старый лак, хорошо отшлифуйте всю рабочую поверхность, а также удалите все пятна, жиры, пыль и т.д.

Перед тем, как покрыть лаком всю поверхность, проверьте адгезию в малозаметной зоне.

Специальные меры предосторожности

Продукт является легко воспламеняемым. При попадании в глаза и на кожу может вызвать раздражение, сухость и даже появление трещин. При попадании в дыхательные пути может вызвать сонливость и головокружение. При контакте с глазами, тщательно промойте их водой в течении 15 минут, а затем обратитесь к врачу. Если продукт попал на кожу, промойте загрязненное место водой с мылом. Никогда не используйте растворители или разбавители. Не употреблять внутрь. В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту. Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошая вентиляция.
- Используйте маску с химическим абсорбентом
- Специальные защитные очки
- Резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Держите продукт в недоступном для детей месте.

Тип упаковки

Транспортируется в банках 4+2 литра.

Очистка инструментов

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Очистка инструментов

Период рабочей жизнеспособности при 20°C (компонент А + компонент Б) составляет 1 час.

Условия хранения

Topsealer DSV следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2017